## Óleo de Silicone 200-350

Código: 1460 13/09/2017 Revisão: 00 Pág. 1 de 1

Descrição	Especificação	Método
Aspecto	líquido cristalino transparente Livre	CTM0176
	de matérias estranhas	
Viscosidade	25°C 332,5-367,5 cSt	CTM0004
Conteúdo volátil	<= 0,50%	CTM0208
Densidade	0,966-,972 g/mL	CTM0001A
Índice de Refração	25°C 1,4025-1,4045	CTM0002
Color, Apha	<= 35	CTM0005
Indice de Acidez	<= 0,01	CTM0051
FLASH PT, Cleveland Open Cup	> = 600 ° F	CTM0006

Certificamos que este produto cumpre as especificações acima e requisitos até a data de validade do produto, sempre que devidamente armazenados no recipiente original fechado.

Métodos de ensaio corporativa baseiam-se, quando for o caso, por padrão métodos ASTM ou outros, mas pode não ser exatamente equivalente.

